

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/005848

International filing date: 29 March 2005 (29.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-099122
Filing date: 30 March 2004 (30.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 26 May 2005 (26.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

PCT/JP 2005/005848

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

26.4.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 3 月 3 0 日


出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 0 9 9 1 2 2
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 4 - 0 9 9 1 2 2]

出 願 人
Applicant(s): 独立行政法人産業技術総合研究所
日本化薬株式会社

2 0 0 5 年 3 月 1 7 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



出証番号 出証特 2 0 0 5 - 3 0 2 2 5 6 2

【書類名】 特許願
【整理番号】 1-040321-1
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G02B 27/28
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都港区芝浦 4-4-27
 【氏名】 松永 代作
【発明者】
 【住所又は居所】 埼玉県越谷市千間台西 1-18-1
 【氏名】 橋本 昌典
【発明者】
 【住所又は居所】 茨城県つくば市東 1-1-1 独立行政法人産業技術総合研究所
 つくばセンター内
 【氏名】 クリスチャン・ルスリム
【発明者】
 【住所又は居所】 茨城県つくば市東 1-1-1 独立行政法人産業技術総合研究所
 つくばセンター内
 【氏名】 玉置 敬
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県横浜市緑区藤ヶ丘 2 丁目 23 番 16 号
 【氏名】 市村 國宏
【特許出願人】
 【識別番号】 503360115
 【氏名又は名称】 独立行政法人 科学技術振興機構
 【代表者】 沖村 憲樹
【特許出願人】
 【識別番号】 301021533
 【氏名又は名称】 独立行政法人 産業技術総合研究所
 【代表者】 吉川 弘之
【特許出願人】
 【識別番号】 000004086
 【氏名又は名称】 日本化薬株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100106530
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 古宮 一石
【持分の割合】 2/3
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 245689
 【納付金額】 14,000円
【その他】 国等の委託研究の成果に係る特許出願（平成14年度科学技術振興事業団新技術開発委託契約）、国以外の持分3分の1ずつ
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

基板上に、光配向処理を施された光活性基を有する液晶性又は非液晶性の高分子薄膜層、及び該高分子薄膜層に接して、マイクロパターン状に配列されている複屈折層が設けられていることを特徴とする位相差素子。

【請求項 2】

前記光活性基が非芳香族性の $N=N$ 、非芳香族性の $C=C$ 及び非芳香族性の $C=N$ からなる群から選ばれる少なくとも一つの基である請求項 1 記載の位相差素子。

【請求項 3】

前記液晶性の高分子薄膜層が、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂又はポリ桂皮酸ビニル樹脂からなる薄膜層である請求項 1 又は 2 記載の位相差素子。

【請求項 4】

前記非液晶性の高分子薄膜層がポリメタクロイル（アクリロイル）オキシメトキシカルボニルオキシエチルアゾベンゼンからなる薄膜層である請求項 1 又は 2 記載の位相差素子。

【請求項 5】

前記マイクロパターン状に配列されている複屈折層が、複屈折分子がマイクロパターン状に配列されている複屈折層であることを特徴とする請求項 1～4 のいずれかに記載の位相差素子。

【請求項 6】

前記複屈折分子がサーモトロピック液晶性を有するネマチック液晶である請求項 5 記載の位相差素子。

【請求項 7】

前記複屈折層がリोटロピック液晶性物質である請求項 5 記載の位相差素子。

【請求項 8】

基板上に光活性基を有する液晶性又は非液晶性の高分子薄膜層を形成し、該高分子薄膜層に直線偏光を照射した後、該高分子薄膜層上に、複屈折層をマイクロパターン状に配列させて形成することを特徴とする位相差素子の製造方法。

【請求項 9】

前記光活性基が非芳香族性の $N=N$ 、非芳香族性の $C=C$ 及び非芳香族性の $C=N$ からなる群から選ばれる少なくとも一つの基であることを特徴とする請求項 8 記載の位相差素子の製造方法。

【請求項 10】

前記液晶性の高分子薄膜層が、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂又はポリ桂皮酸ビニル樹脂からなる薄膜層である請求項 8 又は 9 記載の位相差素子の製造方法。

【請求項 11】

前記非液晶性の高分子薄膜層がポリメタクロイル（アクリロイル）オキシメトキシカルボニルオキシエチルアゾベンゼンからなる薄膜層であることを特徴とする請求項 8～10 のいずれかに記載の位相差素子の製造方法。

【請求項 12】

前記複屈折層をマイクロパターン状に配列させて形成することが、複屈折分子をマイクロパターン状に配列させて形成することを特徴とする請求項 8～11 のいずれかに記載の位相差素子の製造方法。

【請求項 13】

前記複屈折分子がサーモトロピック液晶性を有するネマチック液晶であることを特徴とする請求項 12 記載の位相差素子の製造方法。

【請求項 14】

前記複屈折層がリोटロピック液晶性物質である請求項 12 記載の位相差素子の製造方

法。

【請求項 15】

前記該高分子薄膜層に直線偏光を、マイクロパターン状のマスクを介して行うことを特徴とする請求項 8～14 のいずれかに記載の位相差素子の製造方法。

【請求項 16】

基板上に光活性基を有する液晶性又は非液晶性の高分子薄膜層を形成し、該高分子薄膜層にマイクロパターン状のマスクを介して直線偏光を照射し、ついで別のマイクロパターン状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を照射することにより、該高分子薄膜層上に複屈折分子からなる複屈折層を設け、該複屈折分子をマイクロパターン状に配列させることを特徴とする位相差素子の製造方法。

【請求項 17】

前記光活性基が非芳香族性の $N=N$ 、非芳香族性の $C=C$ 及び非芳香族性の $C=N$ からなる群から選ばれる少なくとも一つの基である請求項 16 記載の位相差素子の製造方法。

【請求項 18】

前記液晶性の高分子薄膜層が、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂又はポリ桂皮酸ビニル樹脂からなる薄膜層である請求項 15 又は 16 記載の位相差素子の製造方法。

【請求項 19】

液晶性の高分子薄膜層がポリメタクロイル（アクリロイル）オキシメトキシカルボニルオキシエチルアゾベンゼンからなる薄膜層である請求項 15 又は 16 記載の位相差素子の製造方法。

【請求項 20】

前記直線偏光を照射することを、偏光性を有するレーザ光を照射することにより行われることを特徴とする請求項 16 記載の位相差素子の製造方法。

【請求項 21】

液晶表示装置であって、対向する上下基板の少なくとも一方が請求項 1～7 のいずれかに記載の位相差素子を有する基板である立体表示装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】マイクロパターン位相差素子

【技術分野】

【0001】

本発明は、新規なマイクロパターン位相差素子及びその製造方法、更にはマイクロパターン位相差素子を用いた立体視を可能にする液晶表示素子に関する。

【背景技術】

【0002】

画像を立体的に視る技術（立体視）に関しては、様々な方法が提案されている。その一つである偏光を利用する二眼式立体視は、偏光眼鏡方式とも呼ばれるものである。右目、左目に、各々の偏光軸が直交する偏光板を使用した眼鏡をかけた状態で、右目、及び左目から得られる画像は両眼視差を有するものであり、各々光の偏光面を直交させ観察者の眼鏡の偏光板により左右の画像情報を各々左右の目に振り分けて観察する方式である。この方式において偏光方向の異なる画像を映し出すには、2台の表示装置や投影装置を用いて作られる画像をハーフミラー或いは偏光ミラーで合成する方法がとられている。この場合、表示装置が高価になり、多数の観客に立体画像を見せる場合には適するが、家庭用或いは少人数で見るオフィス用及びその他ディスプレイ用には適さないという問題点を有していた。そこで、同一面内に偏光軸が直交するマイクロパターン偏光素子を表示装置として用いれば、1台の表示装置中に右目用画像と左目用画像を同時に表示することが可能になり、装置の価格も安価にする事が出来ると提案されている。

【0003】

従来から偏光の透過軸方向が異なる複数の偏光領域にパターンを形成した偏光素子は、いくつか知られている。

例えば、特許文献1には延伸したポリビニルアルコールフィルム上にレジストを塗布後、パターン露光・現像してレジストをパターニングし、レジストで覆われていない延伸ポリビニルアルコールフィルム部分を二色性化合物により染色して所望パターンの偏光領域を形成する方法が提案されている。Sadeg M. Farisは1991年の Society of Information and Display Conference において、延伸した二色性ポリビニルアルコールフィルム上にレジストを塗布し、パターニングした後、苛性ソーダ水溶液で溶解除去してパターン化した偏光フィルムを得、偏光軸の直交する二枚のパターン化偏光フィルムを重ね合わせて μPo1 という偏光素子を作製し、立体視に用いる方法を発表している（非特許文献1）。また、特許文献2、特許文献3及び特許文献4には、基板上に塗布した光配向物質からなる薄膜にパターン状に偏光を照射し、その上に、二色性色素溶液を塗布配向させて光軸を直交させたマイクロパターン偏光素子を作成し、それをLCD画素電極に対応して作り込む方式が提案されている。更に、特許文献5及び特許文献6には、透明な支持材上に接着剤を介して、位相差フィルムを設け、続いて、該位相差フィルムの所定位置にレジスト部材を設けた後、熱水に浸漬させ、位相差フィルムのレジスト部材の存在しない部分の位相差機能を消失させた後、乾燥させて、位相差機能を有する部分と位相差機能を消失させた部分を持つフィルムが提案されている。

更に、特許文献7及び特許文献8には、透明な支持材上に位相差フィルムを設け、位相差フィルムの所定部分を超硬刃により切削除去し、位相差機能を有する部分と位相差機能を消失させた部分を持つフィルムの利用が提案されている。

【0004】

【特許文献1】特開昭62-96005号公報

【特許文献2】特開2001-159713号公報

【特許文献3】特開2002-357720号公報

【特許文献4】米国特許第5327285号明細書

【特許文献5】特開2001-59948号公報

【特許文献6】特開2001-59949号公報

【特許文献7】特開2002-14301号公報

【特許文献 8】特開 2001-147499 号公報

【非特許文献 1】Sadeg M. Faris SID 91 DIGEST p840-843

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

従来から知られている偏光透過軸方向が異なる複数の偏光領域をパターン形成した偏光素子には、次のような問題点がある。すなわち、Sadeg M. Faris が Society of Information and Display Conference において発表した方法（非特許文献 1、特許文献 4）では、延伸した複屈折性ポリビニルアルコールフィルム上にレジストを塗布し、パターンニングした後苛性ソーダ水溶液で溶解除去する際に残される偏光素子部分が膨潤するため偏光能が低下する事と偏光軸が直交する 2 種類の基板を貼り合わせて製造するため貼合の際に極めて高い位置決め精度が要求されるという問題点がある。

【0006】

特許文献 2、特許文献 3 及び特許文献 4 の方法では、基板上に塗布した光配向物質薄膜にパターン状に偏光を照射し、その上に二色性色素溶液を塗布、配向させて光軸を直交させたマイクロパターン偏光素子を作成するために、偏光子の貼り合わせの工程などが大幅に短縮される利点はあるが、可視光全域をカバーするためには吸収帯の異なる複数の二色性色素を必要とする問題がある。

【0007】

特許文献 5 の方法では、透明な支持材上に接着剤を介して位相差フィルムを設け、続いて、該位相差フィルムの所定位置にレジスト部材を設けた後、熱水に浸漬させ、位相差フィルムのレジスト部材の存在しない部分に水が浸透し、該部分を変質させ、該部分のみ特定の波長域の光の振動方向を直線偏光状態のまま回転し得る性質（位相差機能）が消失し、レジスト部材が存在する部分とレジスト部分が存在しない部分とで透過光の位相が 180° ずれたフィルムが得られることになるが、熱水に浸漬させると浸漬された部分は部分的に膨潤・溶出・凹凸界面の現出等が起こるため、光が拡散し、解像度及びコントラストの低下をもたらす問題がある。

【0008】

特許文献 6 の方法では、透明な支持材上に接着剤を介して位相差フィルムを設け、続いて、該位相差フィルムの所定位置にレジスト部材を設けた後、熱水に浸漬し、位相差フィルムのレジスト部材の存在しない部分の位相差機能を消失させた後、乾燥後レジスト部材側に保護部材を設けた為に、熱水処理による膨潤等の問題も解決されることになるが、熱水処理のため、位相差機能を消失させた部分と位相差機能を消失させない部分との境界が明確にならないという問題がある。

【0009】

特許文献 7 及び特許文献 8 の方法では、透明な支持材上に位相差フィルムを設け、位相差フィルムの所定部分を超硬刃により切削除去し、除去された凹溝部分は位相差フィルムが存しない為、当然、位相差フィルムが有する特定波長域の光の振動方向を直線偏光状態のまま回転し得るという性質は発揮されず、よって、凹溝部分とそれ以外の部分とで透過光の位相が 180° ずれるフィルムが得られることになるが、支持材（基材）上に配置した位相差フィルムを部分的に超硬刃（ノコ刃）等により凹溝状に削る工程には極めて高い精度が要求されるという問題がある。

【0010】

本発明者らは、かかることからの問題点を根本的に解決することを考えた。すなわち、本発明が解決しようとする課題は、貼合といった極めて高い位置決め精度を必要とすることなく、部分的配向に優れたマイクロパターンが形成されている複屈折層を有する新たな位相差素子を得ること、その位相差素子の製造方法及びこのマイクロパターン位相差素子を用いた液晶表示装置を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0011】

本発明者らは前記課題について鋭意検討し、本発明に到った。

すなわち、本発明は、複屈折層の配向性を全体的に高められた表示素子用として実用水準にある位相差素子について検討した。

具体的には、始めに、複屈折層のマイクロパターン状異方的配列に適した光活性分子層について鋭意検討を行った。その結果、光活性分子層としては、光活性基を結合させたポリアミド、ポリイミド、ポリエステル等の液晶性重縮合高分子やポリウレタンのような液晶性重付加反応高分子或いは液晶性ポリ桂皮酸ビニル、及び光活性基を有する非液晶性のポリメタクロイル（アクリロイル）オキシメトキシカルボニルオキシエチルアゾベンゼンが、優れた適性を有することを見出した。

【0012】

次に、前記の光活性分子層の高分子薄膜に高度な配向性を与えることにより、その上に形成しようとする複屈折層の分子配向性を十分に制御しようということを考え、換言すると、高度な配向性を有する高分子薄膜の影響により、その上に形成される複屈折分子、例えば、液晶性物質による複屈折層の分子配向を十分に制御しようということを考えた。複屈折性分子として、サーモトロピック液晶性を有するネマチック液晶及びリोटロピック液晶性物質が有効であることを見出した。

このようにして、基板上に光活性基を有する液晶性又は非液晶性の高分子薄膜を形成し、該高分子薄膜に直線偏光を照射することにより、複屈折層の分子軸が光活性基の分子軸の配列方向、即ち該薄膜に照射した直線偏光の偏光軸で規定された方向に配列し、かつ偏光軸が固定されて、複屈折層によりマイクロパターンを形成することができ、マイクロパターン位相差素子が得られることを見出した。

【0013】

このようにして得られる位相差素子からなる基板を用いると、同一面内に偏光軸が直交するマイクロパターン偏光素子を表示装置として用いることにより、1台の表示装置中に右目用画像と左目用画像を同時に表示することが可能となり、装置の価格も安価な立体表示装置が得られることを見出した。

【0014】

即ち、本発明によれば、以下の発明が提供される。

(1) 基板上に、光配向処理を施された光活性基を有する液晶性又は非液晶性の高分子薄膜層、及び該高分子薄膜層に接して、マイクロパターン状に配列されている複屈折層が設けられていることを特徴とする位相差素子。

(2) 前記光活性基が非芳香族性の $N=N$ 、非芳香族性の $C=C$ 及び非芳香族性の $C=N$ からなる群から選ばれる少なくとも一つの基である(1)記載の位相差素子。

(3) 前記液晶性の高分子薄膜層が、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂又はポリ桂皮酸ビニル樹脂からなる薄膜層である(1)又は(2)記載の位相差素子。

(4) 前記非液晶性の高分子薄膜層がポリメタクロイル（アクリロイル）オキシメトキシカルボニルオキシエチルアゾベンゼンからなる薄膜層である(1)又は(2)記載の位相差素子。

(5) 前記マイクロパターン状に配列されている複屈折層が、複屈折分子がマイクロパターン状に配列されている複屈折層であることを特徴とする(1)～(4)のいずれかに記載の位相差素子。

(6) 前記複屈折分子がサーモトロピック液晶性を有するネマチック液晶である(5)記載の位相差素子。

(7) 前記複屈折層がリोटロピック液晶性物質である(5)記載の位相差素子。

(8) 基板上に光活性基を有する液晶性又は非液晶性の高分子薄膜層を形成し、該高分子薄膜層に直線偏光を照射した後、該高分子薄膜層上に、複屈折層をマイクロパターン状に配列させて形成することを特徴とする位相差素子の製造方法。

(9) 前記光活性基が非芳香族性の $N=N$ 、非芳香族性の $C=C$ 及び非芳香族性の $C=N$ からなる群から選ばれる少なくとも一つの基であることを特徴とする(8)記載の位相差

素子の製造方法。

(10) 前記液晶性的高分子薄膜層が、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂又はポリ桂皮酸ビニル樹脂からなる薄膜層である(8)又は(9)記載の位相差素子の製造方法。

(11) 前記非液晶性的高分子薄膜層がポリメタクロイル(アクリロイル)オキシメトキシカルボニルオキシエチルアゾベンゼンからなる薄膜層であることを特徴とする(8)～(10)のいずれかに記載の位相差素子の製造方法。

(12) 前記複屈折層をマイクロパターン状に配列させて形成することが、複屈折分子をマイクロパターン状に配列させて形成することを特徴とする(8)～(11)のいずれかに記載の位相差素子の製造方法。

(13) 前記複屈折分子がサーモトロピック液晶性を有するネマチック液晶であることを特徴とする(12)記載の位相差素子の製造方法。

(14) 前記複屈折層がリोटロピック液晶性物質である(12)記載の位相差素子の製造方法。

(15) 前記該高分子薄膜層に直線偏光を、マイクロパターン状のマスクを介して行うことを特徴とする(8)～(14)のいずれかに記載の位相差素子の製造方法。

(16) 基板上に光活性基を有する液晶性又は非液晶性的高分子薄膜層を形成し、該高分子薄膜層にマイクロパターン状のマスクを介して直線偏光を照射し、ついで別のマイクロパターン状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を照射したすることにより、該高分子薄膜層上に複屈折分子からなる複屈折層を設け、該複屈折分子をマイクロパターン状に配列させることを特徴とする位相差素子の製造方法。

(17) 前記光活性基が非芳香族性の $N=N$ 、非芳香族性の $C=C$ 及び非芳香族性の $C=N$ からなる群から選ばれる少なくとも一つの基である(16)記載の位相差素子の製造方法。

(18) 前記液晶性的高分子薄膜層が、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂又はポリ桂皮酸ビニル樹脂からなる薄膜層である(15)又は(16)記載の位相差素子の製造方法。

(19) 液晶性的高分子薄膜層がポリメタクロイル(アクリロイル)オキシメトキシカルボニルオキシエチルアゾベンゼンからなる薄膜層である(15)又は(16)記載の位相差素子の製造方法。

(20) 前記直線偏光を照射することを、偏光性を有するレーザ光を照射することにより行われることを特徴とする(16)記載の位相差素子の製造方法。

(21) 液晶表示装置であって、対向する上下基板の少なくとも一方が、(1)～(7)のいずれかに記載の位相差素子を有する基板である立体表示装置。

【発明の効果】

【0015】

本発明によれば、直線偏光を照射した光活性基を有する液晶性又は非液晶性的高分子薄膜層上に複屈折分子からなる複屈折層を設け、その分子をマイクロパターン状に配列させるだけで位相差素子が得られる。延伸操作が必要ないのでガラス基板のような延伸不可能な基板にも直接位相差素子を作り込むことが可能となった。また、照射する直線偏光の偏光軸を変えるだけで複屈折層の分子配列を任意に変えることが可能であり、そのため基板上に偏光軸が異なるマイクロパターン位相差素子の製造が可能となった。この基板を使用した液晶表示素子を用いることにより容易に立体画像の表示が可能となる。

ネマチック液晶の面内配向を部分制御することが可能な本発明の位相差素子を用いた液晶表示装置は、ミクロンメータの微小領域の液晶の面内配向を任意の方向に制御することができるので、低消費電力駆動、高精細表示、高臨場感表示など高品質LCDに應用が可能であり、低消費電力駆動が必須な携帯性表示メディア、高コントラストで高精細な高品位テレビ、臨場感あふれる立体液晶テレビなどへの実用化が見込まれる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0016】

以下、本発明について詳細に説明する。


本発明で使用する光活性基を有する液晶性高分子化合物は、直線偏光照射により光活性基の分子軸配向変化を起こす液晶性高分子のことである。ここで言う分子軸配向変化とは、直線偏光の光エネルギーを吸収した後、その分子軸の方向がその直線偏光に応じて一定方向に変わる現象を意味する。

【0017】

このような直線偏光照射により光活性基の分子軸配向変化を起こす性質を有する基は全て本発明における光活性基に含まれる。このような光活性基としては、例えば $N=N$ 、 $C=C$ 、 $C=N$ 、等で例示される二重結合基であって、その二重結合基が非芳香族性である基が挙げられる。

【0018】

非芳香族性の $N=N$ 結合を有する基の例としては、アゾベンゼン基、アゾナフタレン基、ビスアゾ基、ホルマザン基等の芳香族アゾ基、更にはアゾキシベンゼン基等を挙げることができる。これらの基の好ましい具体例としては例えば下記式




(式中、A及びBは、置換基を有していてもよいベンゼン環又はナフタレン環を示す。Xは、炭素数1～10のアルコキシ基、又はジアルキルアミノ基(アルキル基の炭素数は1～3)を表し、ジアルキルアミノ基におけるアルキル基は両者同じでも又は異なってもよく、また非置換又は片方若しくは両者がシアノ基若しくはヒドロキシ基で置換されていてもよい。Yは、水素原子、フッ素原子、塩素原子、ニトロ基、シアノ基、炭素数1～10のアルキル基、炭素数1～10のアルコキシ基、アルキルオキシカルボニルビニル基(アルキル基の炭素数は1～4)、ジアルキルアミノ基(アルキル基の炭素数は1～3)、ジヒドロキシエチルアミノ基、ヒドロキシアルキルアミノ基(アルキル基の炭素数は1～3)、ジシアノエチルアミノ基又はシアノエチルアルキルアミノ基(アルキル基の炭素数は1～3)から選ばれる原子又は基を表す。また、pは、1～10の整数を表し、pheはベンゼン環を示し、p·phe又はo·pheは、各2つの置換基がパラ位又はオルト位にあることを示す。)

で表される基が挙げられる。

【0019】


非芳香族性の $C=C$ 結合を有する基としては、ポリエン、スチルベン、スチルバゾール、スチルバゾリウム、桂皮酸、インジゴ、チオインジゴ、ヘミチオインジゴ等の残基を有する基が挙げられる。これらの基の好ましいものとしては例えば下記式で表される基が挙げられる。



(式中 X_1 及び X_2 は、片方が水素原子を示し、他方が置換基を有してもよい芳香族基、アルコキシカルボニル基(アルコキシ基の炭素数は1～3)を示すか、又は X_1 及び X_2 が結合し、 $-S-o \cdot phe-CO-$ で示される基を示す。o·pheは置換基を有していてもよい。芳香族基及びphe基上の置換基としては前記Yで示したものなどが挙げられる。)

【0020】

非芳香族性の $C=N$ 結合を有する基としては、芳香族 Schiff 塩基、芳香族ヒドラゾン基等を挙げることができ、好ましいものとして下記式で表される基が挙げられる。



(式中 X_3 及び X_4 は、片方が水素原子又はアルコキシカルボニル基(アルコキシ基の炭素数は1から4)を示し、他方が $-B-Y$ で示される基又はアルコキシカルボニル基(アルコキシ基の炭素数は1から4)を示すか、又は X_3 及び X_4 の両方が結合して、 $-CH=N-N$ (アルキル)- $CO-$ で示される基(アルキル基の炭素数は1から4)を示す。また、A、B、Y、p·pheは前記と同じ意味を示す。)

【0021】

これらの光活性基を有する液晶性高分子化合物が吸収する光の波長は、可視光域のものにとどまらず、紫外線や赤外線の領域のものも含まれる。これらの光活性基を有する液晶性高分子化合物の薄膜に、該化合物が吸収する波長範囲を含む直線偏光を照射することにより、容易に分子軸配向変化を起こすことができる。

【0022】

本発明で使用する光活性基を有する液晶性高分子としては、例えば、光活性基を結合させたポリアミド、同ポリイミド、同ポリエステル等の液晶性重縮合高分子や光活性基を結合させたポリウレタンのような液晶性重付加反応高分子及び液晶性ポリ桂皮酸ビニル等を挙げることができる。該液晶性高分子は、光活性基を有する単量体を反応させたホモポリマー、光活性基を有する単量体と光活性基を持たない単量体好ましくは同種の単量体とを反応させたコポリマーのいずれでもよい。該コポリマーの場合、光活性基を有する単量体 1 モルに対して、光活性基を持たない単量体好ましくは同種の単量体を 100 モル以内の割合で重合させたポリマーが好ましく、より好ましくは光活性基を持たない同種の単量体 50 モル以内の割合で重合させたポリマーが好ましい。


【0023】

該液晶性高分子の具体的な例としては、下記一般式 (1) ~ (4) で示される部分構造を有し、かつ高分子全体が実質的にこの部分構造から構成されているホモポリマー又は液晶性ポリ桂皮酸ビニルのホモポリマー、又は該部分構造若しくは桂皮酸ビニルに対応する部分構造をモル割合で、ほぼ 1 モル%以上、より好ましくは 2 モル%以上含むコポリマーを挙げることが出来る。

【0024】

下記一般式 (1) で表される部分構造を有するポリアミド化合物。

【化 1】



(式中、R は、メチル基、エチル基、i-プロピル基又は塩素原子を表す。n は、5 ~ 10000 の整数を表す。

Z は、下記式 (a) ~ (e) で示される基の何れかを表す。

(a) $-\text{N}=\text{N}-\text{A}-\text{X}$

(b) $-\text{CH}=\text{C}(\text{X}_1)(\text{X}_2)$

(c) $-\text{NH}-\text{N}=\text{C}(\text{X}_3)(\text{X}_4)$

(d) $-\text{N}=\text{CH}-\text{B}-\text{Y}$

(e) $-\text{OCO}(\text{CH}_2)_p\text{O}-p\text{-phe}-\text{N}=\text{N}-\text{B}-\text{Y}$

(上記式中 A は、置換基を有してもよいベンゼン環又はナフタレン環を、X は、炭素数 1 ~ 10 のアルコキシ基、又はジアルキルアミノ基 (アルキル基の炭素数は 1 ~ 3) を表し、ジアルキルアミノ基におけるアルキル基は両者同じでも又は異なってもよく、また非置換又は片方若しくは両者がシアノ基若しくはヒドロキシ基で置換されていてもよい。また、X₁ 及び X₂ は、片方が水素原子を示し、他方が置換基を有してもよい芳香族 6 員環、アルコキシカルボニル基 (アルキル基の炭素数は 1 ~ 3) を示すか、又は X₁ 及び X₂ が結合し、 $-\text{S}-o\text{-phe}-\text{CO}-$ で示される基を示す。

また、X₃ 及び X₄ は、片方が水素原子又はアルコキシカルボニル基 (アルコキシ基の炭素数は 1 ~ 4) を示し、他方が $-\text{B}-\text{Y}$ で示される基又は低級アルコキシカルボニル基 (アルコキシ基の炭素数は 1 ~ 4) を示すか、又は X₃ 及び X₄ の両方が結合して、 $-\text{CH}=\text{N}-\text{N}$ (低級アルキル) $-\text{CO}-$ で示される基 (アルキル基の炭素数は 1 から 3) を示す


また、Bは置換基を有していてもよいベンゼン環又はナフタレン環を、Yは、水素原子、フッ素原子、塩素原子、ニトロ基、シアノ基、炭素数が1～3のアルキル基、アルコキシ基（アルキル基の炭素数は1～10）、アルキルオキシカルボニルビニル基（アルキル基の炭素数は1～4）、ジアルキルアミノ基（アルキル基の炭素数は1～3）、ジヒドロキシエチルアミノ基、ヒドロキシアルキルアミノ基（アルキル基の炭素数は1～3）、ジシアノエチルアミノ基又はシアノエチルアルキルアミノ基（アルキル基の炭素数は1～3）をそれぞれ表す。

また、pは、1～10の整数を表し、pheはベンゼン環を示し、p・phe又はo・pheは2つの置換基がパラ位又はオルト位にあることを示す。）

【0025】


下記一般式（2）で表される部分構造を有するポリイミド化合物。

【化2】




〔式中、R₁は、脂環式又は芳香環テトラカルボン酸の残基、n'は2～10000の整数を示し、R₂は、下記式（f）又は式（g）で表される光活性基を有する基を示す。〕

【化3】



（式中、Z₁は、Y-p・phe-N=N-B_o-、Y-p・phe-N=CH-B_o-、又は、Y-p・phe-CH=N-B_o-で表される基を示し、B_oは、B又は-C₆H₄O(CH₂)_pCO-を示し、式中のY、p・phe、B及びpの各記号は前記と同じ意味を示す。また、qは、2～4の整数を示す。）

【化4】




（式中Z₁は前記と同じ意味を示し、rは1～5の整数、sは2～8の整数をそれぞれ示す。）〕

【0026】

下記一般式（3）で表される部分構造を有するポリウレタン化合物。

【化5】




(式中、 R_2 は前記一般式(2)におけるのと同じ意味を表し、 R_3 は $-(\text{CH}_2)_m-$ を表し、 m は2~8を表す。 n は5~10000の整数を表す。)

【0027】

下記一般式(4)で表される部分構造を有するポリエステル化合物。

【化6】



(式中、 Z_2 は、(a) $-\text{N}=\text{N}-\text{A}-\text{X}$ 、又は(e) $-\text{OCO}(\text{CH}_2)_p\text{O}-p \cdot p\text{he}-\text{N}=\text{N}-\text{B}-\text{Y}$ で表される基を示す。式中のA、X、p、 $p \cdot p\text{he}$ 、B及びYの各記号は前記一般式(1)と同じ意味を示す。また、 R_4 は、ベンゼン環、ナフレン環、炭素数4~6のメチレン基(テトラメチレン基及びヘキサメチレン基等)を表し、 n は、5~10000の整数を表す。)

【0028】

上記において好ましいものとしては、下記のことを挙げることができる。

(1) 一般式(1)においては、Zが前記(a) $-\text{N}=\text{N}-\text{A}-\text{X}$ 、又は前記(e) $-\text{OCO}(\text{CH}_2)_p\text{O}-p \cdot p\text{he}-\text{N}=\text{N}-\text{B}-\text{Y}$ である部分構造を有するポリアミド化合物。

(2) 一般式(2)及び(3)において、前記式(f)又は(g)における Z_1 が、 $\text{Y}-p \cdot p\text{he}-\text{N}=\text{N}-\text{A}-$ である部分構造を有するポリイミド化合物又はポリウレタン化合物。

(3) 一般式(4)の部分構造を有するポリエステル化合物。

(4) 液晶性ポリ桂皮酸ビニルのホモポリマー又はコポリマー。

【0029】

これらのうち、上記(1)~(3)の液晶性重縮合高分子及び液晶性重付加反応高分子は、光活性基を有する二官能単量体であり、もう一方の二官能単量体とを等モルで反応させて所望の液晶性高分子化合物(ホモポリマー)を得ることが出来る。

コポリマーを製造するときには、光活性基を有する二官能単量体と共に、例えば、光活性基を有しない同種の二官能単量体を併用し、上記と同様にもう一方の二官能単量体を等モルで反応させることにより所望のコポリマーを得ることができ、その結果、液晶性高分子化合物を得ることが出来る。

光活性基を有する単量体と光活性基を有しない同種の単量体との使用割合を変えることにより、高分子化合物中の光活性基の結合量を調節することが出来る。光活性基を有する二官能単量体と反応させるもう一方の二官能単量体としては、例えば4, 4'-ジアミノ-3, 5, 3', 5'-テトラR置換-ジフェニルメタン(Rは前記一般式(1)におけるのと同じ意味を示す。)、脂環式又は芳香族テトラカルボン酸、炭素数2~8の脂肪族ジカルボン酸などを挙げることができる。

脂環式又は芳香族テトラカルボン酸としては炭素数が4~6の脂環式又は芳香族テトラカルボン酸、炭素数8~10の縮合環上に4つのカルボキシル基を持つ縮合環テトラカル

ボン酸又は2つのカルボキシル基を有する炭素数4～6の脂環式又は芳香族若しくは炭素数8～10の縮合環上に2つのカルボキシル基を持つ縮合環が、架橋基を介して又は介さずして、2つ結合したテトラカルボン酸等が挙げられる。採用しうる架橋基としては、特に制限はないが、低級アルキレン基、CO基、窒素原子、酸素原子などが挙げられる。

【0030】

また、液晶性ポリ桂皮酸ビニルのホモポリマーは、桂皮酸ビニルモノマーを重合させることにより得られる。コポリマーを得る場合には、桂皮酸ビニルモノマーとこれと共重合可能で液晶性を阻害せず、かつ光活性基を有しない単量体と共に重合することにより、所望のコポリマーからなる液晶性高分子化合物を得ることが出来る。桂皮酸ビニルモノマーと前記光活性基を有しない単量体との使用割合を変えることにより、高分子化合物中の光活性基の結合量を調節することが出来る。コポリマーを得るための桂皮酸ビニルモノマーと共重合が可能で、光活性基を有しない単量体の具体例としては、例えば4-(4'-n-ペンチル)フェニルスチレン、4-(4'-n-ヘキシル)フェニルスチレン、4-(4'-n-ペンチル)シクロヘキシルスチレン、4-(4'-n-ヘキシル)シクロヘキシルスチレン等が挙げられる。

【0031】

光活性基を有する二官能単量体と、コポリマーを得るために該光活性基を有する二官能単量体と反応させる光活性基を有しない単量体との使用割合は、単量体の構造にも依存するが、モル比で1:0から1:100、より好ましくは1:0から1:50の範囲である。

【0032】

重合反応は、従来公知のポリアミド化合物、ポリイミド化合物、ポリウレタン化合物又はポリエステル化合物、ポリ桂皮酸ビニル重合体を得る従来公知の方法に準じて、通常溶媒中での溶液重合法等で行えばよい。

【0033】

上記のようにして得られる本発明で使用する光活性基を有する液晶性高分子は、その重合度等については特に制限はなく、樹脂の種類、光活性基の種類等により異なるので一概には言えないが、通常2以上、好ましくは5以上、更に好ましくは10以上～10000程度である。

【0034】

光活性基を有する二官能単量体としては、例えば光活性基をベンゼン核上に有するオルトフタル酸、2個のアルキル基で置換されている窒素原子が更に光活性基で置換されているジ〔アミノアルキル（アルキル基の炭素数は2～4）、またはアミノアルキル（アルキル基の炭素数は2～8）アミノカルボニルアルキル（アルキル基の炭素数は1～5）〕アミン等が挙げられる。






本発明で使用する液晶性高分子の原料となる光活性基を有する二官能単量体の具体例を次に示すが、これらは例示で有り、これらに限定されるものではない。

【0035】

(1) 光活性基として非芳香族性のN=N結合を有する基を持つ単量体の例としては下記するものが挙げられる。






ポリアミド化合物又はポリエステル化合物の調製に適する単量体

【化 7】







【0036】

【化 8】












【0037】

【化 10】



【0039】

【化 1 1】










【0040】

(2) 光活性基として非芳香族性のC=N結合を有する基を持つ単量体の例としては下記するものが挙げられる。

ポリアミド化合物又はポリエステル化合物の調製に適する単量体





【化 12】



【0041】

ポリイミド化合物又はポリウレタン化合物の調製に適する単量体

【化13】








【0042】

(3) 光活性基として非芳香族性のC=C結合を有する基を持つ単量体の例としては下記するものが挙げられる。

ポリアミド化合物又はポリエステル化合物の調製に適する単量体






【化 14】



【0043】

ポリイミド化合物又はポリウレタン化合物の調製に適する単量体

【化 15】



【0044】

本発明において、非結晶性高分子の例としては、ポリメタクロイル（アクリロイル）オキシメトキシカルボニルオキシエチルアゾベンゼン類が挙げられ、その具体例としてはポリメタクロイル（アクリロイル）オキシメトキシカルボニルオキシエチルアゾベンゼンが挙げられる。

【0045】

このような光活性基を有する液晶性又は非結晶性高分子の薄膜を基板上に設ける方法としては、種々の方法が採用可能である。本発明のためには回転塗布法を用いることが出来る。液晶性又は非結晶性高分子薄膜をラングミュアープロジェクト法によって基板上に設けたり、液晶性又は非結晶性高分子化合物の溶液に基板を浸漬して吸着させることもできる。そして、回転塗布法は、好ましい方法である。

膜厚は通常 $5 \mu\text{m}$ 以下程度が好ましい。より好ましくは $3 \mu\text{m}$ 以下であり、 $1 \mu\text{m}$ 以下でも十分に満足する結果を得ることが出来る。これらの塗膜を設ける場合、通常該液晶性又は非液晶性高分子を、溶媒に溶解させて得られる液晶性又は非液晶性高分子化合物の溶液を、使用する。溶液中の該高分子の濃度は、該高分子の種類、重合度、塗布方法、希望する膜厚等により適切な濃度は異なるので一概には言えないが、通常 0.1 重量%～ 10 重量%程度であり、好ましくは 0.5 重量%～ 5 重量%程度である。

適切な濃度は、採用する塗布方法により、予備的な試験を行うことにより容易に決定することができる。使用される溶媒としては該高分子化合物を溶解するものであれば特に限定されないが、使用しうる溶媒の具体例としてはピリジン、ジメチルホルムアミド（DMF）、ジメチルスルフォキシド（DMSO）、N-メチルピロリジノン（NMP）、ジメチルアセトアミド（DMAC）、ジメチルイミダゾリン（DMI）等の非プロトン性極性溶媒が挙げられる。

本発明において、基板としては、透明な有機、無機材料が使用出来る。使用しうる基板の具体例としてはガラス板、ポリエステルフィルム、トリアセテートフィルム、ポリエ

ーテルスルホンフィルム等が挙げられる。基板の厚さは表示素子用基板に適する範囲で任意のものが使用される。

【0046】

基板上に設けられた光活性基を有する液晶性又は非液晶性高分子化合物の薄膜に直線偏光を照射する方法は、公知の様々な照射方法を適用することができる。

本発明のマイクロパターン位相差素子を製造するためには、パターンを光活性基を有する液晶性又は非液晶性高分子薄膜に焼き付ける必要があるであり、そのためには所望するマスクパターンを通して、直線偏光を該薄膜に照射することにより行われる。また、偏光性を有するレーザ光をレンズ等を用いて集光し、レーザ光の照射軌跡が、パターン状になるように操作することにより行うことができる。

露光エネルギーは、 $1\text{ mJ}/\text{cm}^2$ から $10\text{ J}/\text{cm}^2$ の範囲が好ましい。

該薄膜の直線偏光照射による分子軸配向変化は可逆的であり、マスクパターン毎に異なる偏光軸の直線偏光を照射することによりパターンを自由に重ね書きすることが出来る。

【0047】

このようにして得られる一定方向に分子軸の配列した光活性基を有する液晶性又は非液晶性高分子薄膜に、複屈折性分子をマイクロパターン状に吸着させるだけで、即ち、該薄膜上に複屈折層をマイクロパターン状に設けるだけで、複屈折層の分子軸は、光活性基の分子軸の配列方向、即ち該薄膜に照射した直線偏光の偏光軸で規定された方向に配列し、かつ偏光軸が固定されてマイクロパターン位相差素子としての性質が発揮される。

この事を更に具体的に説明すると、一定方向に分子軸の配列した光活性基を有する液晶性又は非結晶性高分子薄膜を有する基板上に、複屈折性分子、例えば、サーモトロピックもしくはリオトロピック性のネマチック液晶性分子の溶液を塗布することにより、マイクロパターン状の該複屈折層を形成することができる。（液晶性高分子はある一定の条件下で液晶性を示す高分子である。溶媒の存在下でいわゆるリオトロピック液晶性を示す高分子と、溶媒の介在なしに熔融状態で液晶構造を示すサーモトロピック液晶性高分子が知られている。一般に液晶性高分子は液晶状態で流動方向に分子の鎖が高度に配向した層を持ち、その配向状態を固定化することで高強度、高弾性材料を得ているものである。）

この際、該複屈折層の分子軸は、光活性基を有する液晶性又は非液晶性高分子薄膜に対して照射した直線偏光の偏光軸により規定された方向に配列し、マイクロパターン位相差素子としての特性を発揮することができる。

【0048】

従来例に示した特許文献5及び特許文献6には、部分的に位相が 180° 違っている素子と液晶表示装置を組み合わせて、3D画像表示を行う方法が示されている。

本発明では、前記のようにして作製されたマイクロパターン位相差素子を、その位相が 180° ずれるようにして、液晶表示装置を組み合わせることにより、3D画像表示を、立体画像として認識することが可能になる。

【0049】

本発明で用いるサーモトロピックネマチック液晶としては、E-8、ZLI-1565、ZLI-2140、ZLI-2582、ZLI-2788、ZLI-3462-000、ZLI-1844、MLC-9000-000/100、MLC-9100-000/100（以上Merck社）、LIXON5005、LIXON5011、LIXON5013、LIXON5016、LIXON6520、LIXON9160、LIXON9839（以上チッソ（株））が好適に用いられるが、これら以外のものを用いてもよい。

また、リオトロピック液晶を形成する化合物としては、荷電がアニオン性、カチオン性、ノニオン性の両親媒性低分子化合物、セルロース誘導体やポリシロキサンなどの高分子化合物、又はクロモグリケートなどのクロモニック化合物が挙げられる。これらのリオトロピック液晶を溶解する溶媒としては、水、アルコール類、エーテル類、ピリジン、ジメチルホルムアミド（DMF）、ジメチルスルフォキシド（DMSO）、N-メチルピロリジノン（NMP）、ジメチルアセトアミド（DMAC）、ジメチルイミダゾリン（DMI

）等の非プロトン性極性溶媒が好ましい。特に、水を主体とする混合溶媒が好ましい。この際の有機溶媒の混合量は、任意であるが、通常 0～70 重量%、特に 0～50 重量%が好ましい。

【0050】

以下、実施例により本発明を具体的に説明する。本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。実施例中、特に限定しない限り、部は重量部を、%は重量%をそれぞれ表す。

【実施例 1】

【0051】

〔光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射〕

ポリアミド化合物：ポリ（イミノ-5-4'-（4''-ジメチルアミノフェニルアゾ）フェノキシウンデカノイルオキシイソフタノイルイミノ-1, 4-（3, 5-ジエチル）フェニレンメチレン-1, 4-（3, 5-ジエチルフェニレン）の精製品 2 部を、NMP 98 部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製した。次に、ガラス基板上に乾燥膜厚約 7 μ m となるようにスピコートし、180℃にて、10 分間加熱乾燥して、該ポリアミド薄膜を形成した。こうして作製した 2 枚のガラス基板を、光配向膜が内側に向くようにして貼りあわせて、約 7 mm の球状シリカスペーサーを混入したエポキシ樹脂でガラス基板を貼り付けた。該ポリアミド薄膜を形成したこのガラス基板の膜面全面に、超高圧水銀ランプ（500 W/h r）を使用して、400 nm カットオフフィルターで可視光とし、更に偏光板を通して直線偏光とした後、50 cm の距離から 1 分間照射して、光活性基の分子軸を一定方向に配列させた。ついで、約 70 μ m 間隔のストライプ状のフォトマスクをストライプの方向が最初に照射した直線偏光の電気ベクトルに平行となるようにガラス基板全面を覆い、この上から、最初の直線偏光とは 45° 回転した直線偏光で照射した。（図 1 は、直線偏光照射による光活性基の部分配向状態を模式的に示したものである。）

光照射後に、2 枚のガラス基板の空隙にサーモトロピックネマチック液晶 E-8 を注入し、液晶セルの周りをエポキシ樹脂で完全に封止し、本発明の位相差素子を得た。これを偏光顕微鏡で観察し、E-8 の配向制御状態を確認した。図 2 に偏光顕微鏡による観察像の写真を示す。

【実施例 2】

【0052】

リオトロピック液晶性を示すリチウム 4-trans-ペンチルシクロヘキサノエートを 4-trans-ペンチルシクロヘキサノ酸と水酸化リチウムから合成した。性状は、以下の通りであった。

針状結晶。融点 236-238℃。赤外スペクトル（KBr）2913、2850、1550、1445 cm^{-1} 。元素分析 $\text{C}_{12}\text{H}_{21}\text{O}_2\text{Li}$ （%）：理論値 C, 70.55；H, 10.38。測定値 C, 70.16；H, 10.22。

リチウム 4-trans-ペンチルシクロヘキサノエートの水溶液の臨界ミセル濃度は $1.676 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ であり、室温（25℃）において約 32% でネマチック相を示し、約 37% でヘキサゴナル相を示した。

実施例 1 と同様に液晶セルを作製し、光照射した液晶セルの 2 枚のガラス基板の空隙に約 32% のリチウム 4-trans-ペンチルシクロヘキサノエートの水溶液を約 45℃ で注入し、液晶セルの周りをエポキシ樹脂で完全に封止した。液晶セルを室温（25℃）に下げて、偏光顕微鏡で観察し、配向制御状態を確認した。図 3 に偏光顕微鏡による観察像の写真を示す。

【実施例 3】

【0053】

ポリ（1-（2-メタクロイルオキシメトキシ）-4'-カルボニルオキシエチルアゾベンゼン）を用いて光配向膜を作製し、実施例 1 と同様に液晶セルを作製し、光照射した液晶セルの 2 枚のガラス基板の空隙に約 32% のリチウム 4-trans-ペンチルシクロヘキサノエートの水溶液を注入し、リチウム 4-trans-ペンチルシクロヘキサノ

エートのリオトロピック液晶相の光配向を行い、良好な配向状態を得た。

【図面の簡単な説明】

【0 0 5 4】


【図 1】 実施例 1 による直線偏光照射による部分配向の状態を示す模式図。

【図 2】 実施例 1 による光配向した複屈折層の偏光顕微鏡像を示す図。

【図 3】 実施例 2 による光配向した複屈折層の偏光顕微鏡像を示す図。

【書類名】 図面


【図 1】



【図 2】



【図 3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 貼合のような極めて高い位置決め精度を必要とせず、複屈折性化合物の部分的配向に優れているマイクロパターン位相差素子及びその製造方法を確立すること。

【解決手段】 基板上に、光配向処理を施された光活性基を有する液晶性又は非液晶性の高分子薄膜層、及び該高分子薄膜層に接して、マイクロパターン状に配列されている複屈折層が設けられていることを特徴とする位相差素子。基板上に光活性基を有する液晶性又は非液晶性の高分子薄膜層を形成し、該高分子薄膜層に直線偏光を照射した後、該高分子薄膜層上に、複屈折層をマイクロパターン状に配列させて形成することを特徴とする位相差素子の製造方法。

【選択図】 なし。

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 4 - 0 9 9 1 2 2
受付番号	5 0 4 0 0 5 3 0 5 2 4
書類名	特許願
担当官	鎌田 枉規 8 0 4 5
作成日	平成 1 6 年 7 月 2 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】 平成 16 年 3 月 30 日

【書類名】 出願人名義変更届
【整理番号】 040321
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2004- 99122
【承継人】
【識別番号】 301021533
【氏名又は名称】 独立行政法人産業技術総合研究所
【承継人】
【識別番号】 000004086
【氏名又は名称】 日本化薬株式会社
【承継人代理人】
【識別番号】 100106530
【弁理士】
【氏名又は名称】 古宮 一石
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 245689
【納付金額】 4, 200円
【その他】 譲渡証書を別途手続補足書にて提出する。

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2004-099122
受付番号	50500105799
書類名	出願人名義変更届
担当官	鎌田 規規 8045
作成日	平成17年 3月 7日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成17年 1月21日

【承継人】

【識別番号】 301021533

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関1-3-1

【氏名又は名称】 独立行政法人産業技術総合研究所

【承継人】

【識別番号】 000004086

【住所又は居所】 東京都千代田区富士見1丁目11番2号

【氏名又は名称】 日本化薬株式会社

【承継人代理人】

申請人

【識別番号】 100106530

【住所又は居所】 東京都港区虎ノ門一丁目5番9号 虎ノ門NPビル3階 さやか特許事務所

【氏名又は名称】 古宮 一石

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [5 0 3 3 6 0 1 1 5]

1. 変更年月日 2 0 0 3 年 1 0 月 1 日
[変更理由] 新規登録
住 所 埼玉県川口市本町 4 丁目 1 番 8 号
氏 名 独立行政法人 科学技術振興機構

2. 変更年月日 2 0 0 4 年 4 月 1 日
[変更理由] 名称変更
住 所 埼玉県川口市本町 4 丁目 1 番 8 号
氏 名 独立行政法人科学技術振興機構

特願 2 0 0 4 - 0 9 9 1 2 2

ページ： 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[3 0 1 0 2 1 5 3 3]

1. 変更新月日

2 0 0 1 年 4 月 2 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区霞が関 1 - 3 - 1

氏 名

独立行政法人産業技術総合研究所

特願 2 0 0 4 - 0 9 9 1 2 2

ページ： 3/E

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 4 0 8 6]

1. 変更新月日

1 9 9 0 年 8 月 9 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区富士見 1 丁目 1 1 番 2 号

氏 名

日本化薬株式会社